

RESULTADOS MINA SAN FRANCISCO- MEXICO SAN LUIS POTOSI
HUMEDAD Y TAMANO DE PARTICULA DE LA ZEOLITA NATURAL:

Dr. Osuna,

Aqui le tengo los resultados de Humedad y de Retenido:

Mina San Fransico-Zeolita- De San Luis Potosi:

Humedad: Examen de 4hrs:

6.2% de Humedad

Retenido en maya de 200 μ m (Micrometro):

96.4% pasado o menor de 75 μ m (200 Mesh)

Best regards,

Andres Lopez

Lab Technician

Milwhite, Inc.

5487 South Padre Island Hwy.

Brownsville, TX 78521

Ph. (956) 547-1984 • Fx. (956) 547-1996

slopez@milwhite.com

LEGAL NOTICE:

The information contained in this e-mail is privileged, confidential, and protected from disclosure. If you are not the intended recipient or think that you have received this e-mail in error, please notify the sender.